

Contemporary Cement Tiles

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere wunderschönen, handgemachten Produkte interessieren und möchten Ihnen an dieser Stelle noch einige wichtige Eigenschaften nennen:

Optik

Die Zementplatten werden von Hand gefertigt, Mass- und Farbabweichungen sowie Unregelmässigkeiten bei den Farbübergängen bei mehrfarbigen Platten sind nicht nur normal, sondern verleihen diesem Produkt erst seine typische Lebendigkeit. Auch leichte Beschädigungen an den Kanten gehören zu den typischen Charaktereigenschaften dieser Fliesen. Erst mit dem Gebrauch und der notwendigen Pflege ergibt sich die für einen Zementplatten-Boden typische Patina des Belags.

Anwendungsbereich

Fussböden und Wände in Wohnräumen. Fussböden und Wände in gewerblich genutzten Räumen mit mittlerer Nutzungsintensität. Zementplatten sind bezüglich der Abriebfestigkeit vergleichbar mit einem Marmorboden, sie sind nicht säure- und frostbeständig.

Verlegung

Die Verlegeanleitung von Bisazza muss unbedingt beachtet werden.

Wichtige Hinweise

- Die Farben der Zementplatten und die Bilder der Dekore im Buch Bisazza Contemporary Cement Tiles sind Computerentwürfe (siehe Punkt „Optik“).
- Flecken müssen sofort entfernt werden.
- Bodenbeläge aus Zementplatten von Bisazza dürfen nicht abgeschliffen werden.
- Die ständige Einwirkung von UV-Strahlung kann im Verlauf der Zeit den Farbton der Platten verändern.
- Wir empfehlen dringend, immer genügend Reserve zu bestellen.

Reinigung / Pflege / Unterhaltsreinigungsempfehlung der Firma CT Chemie GmbH:

Die erste Reinigung nach der Verlegung

Ihr Plattenleger wird Ihnen den Boden nach der Verlegung „schwammrein“ übergeben (gemäss SIA Norm 248). Bauschmutz und leichter Zementschleier können auf der Oberfläche zurück bleiben. Daher ist es unumgänglich eine Grundreinigung durchzuführen. Wir empfehlen Ihnen das Produkte HMK® R155 Grundreiniger -säurefrei zu verwenden.

So schützen Sie Ihre Zementplatten

Die Zementplatten werden werkseitig mit einem Schutzwachs behandelt. Dieser Schutz wird durch das Verfugen und die Grundreinigung demensprechend reduziert. Daher ist es ratsam, nach dem Austrocknen des Belages (max. Restfeuchtigkeit 2 – 4%) die Zementplatten wieder zu schützen.

Dies kann z.B. mit HMK® P323 Steinglanz (1. Auftrag: bei beiden Produkten jeweils im Mischverhältnis 1:10 auftragen), einer Imprägnierung wie HMK® S232 Fleckschutz - wassergelöst, HMK® S234 Fleckschutz, HMK® S244 Fleckschutz – color plus oder einem Steinöl (Stone Protect) erfolgen. Die genauen Spezifikationen entnehmen Sie den Datenblättern.

Durch eine Schutzbehandlung wird die Fleckenbildung vermindert und die Reinigung wesentlich erleichtert.

Regelmässige Pflege / Unterhaltsreinigung

Mit dem Produkt HMK® P324 Edel-Steinseife (Wischwasserzusatz, ca. 25–50 ml / 10 l Wasser) regelmässig feucht reinigen. Um den rustikalen Aspekt der Zementplatte zu erhöhen, können Sie von Zeit zu Zeit dem Wischwasser HMK® P323 Steinglanz oder ist ein leichter Glanz erwünscht HMK P323 Steinglanz zugeben.

BISAZZA

Periodische Grundreinigung

Je nach Beanspruchung und Verschmutzung ist von Zeit zu Zeit eine Grundreinigung unumgänglich. Für diese Reinigung empfehlen wir Ihnen HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei.
Nach dieser Reinigung sollte der Schutz wieder erneuert werden.

Wichtige Information

Verwenden Sie keine aggressive, säurehaltige, stark alkalische (pH-Wert >8.5) oder scheuernde Reinigungsmittel, wie z.B. Ammoniak, Bleichmittel, Kalkentferner, starke Laugen, Scheuermilch usw., denn Ihr Belag könnte dadurch irreversible Schäden erleiden.
Alkohole und Lösungsmittel können die Schutzbehandlung schleichend oder direkt schädigen oder entfernen.

Wir empfehlen, dieses Infoblatt bei der Beratung zusammen mit dem Auswahlchein abzugeben.

Mit freundlichen Grüßen
Bisazza S.P.A.